

Баумит Баумакол ФлексМрамор медио

Бяло еластично лепило



Предимства

- **За мрамор и порьозни камъни**
- **За гранитогрес и стъклокерамика**
- **За тераси, балкони и басейни**

Продукт

Минерално, прахообразно, хидравлично свързващо, бяло лепило, клас C2 TE S1 (съгл. БДС EN 12004; EN 12002) за среднослойно лепене.

Състав

Бял цимент, пясък, органични свързващи вещества и органични добавки за по-добра преработка и повишено сцепление.

Свойства

Високообогатено, еластично, с удължено отворено време и подобрена тиксотропност, с възможност за среднослойно или за тънкослойно лепене.

Приложение

За външно и вътрешно приложение; за полагане на различни керамични покрития, вкл. светли, порьозни и голяма форматни плочи, стъклокерамика, мрамор и друг естествен камък, гранитогрес, както и при повишени термични и/или статични натоварвания; при всички обичайни строителни основи, като бетон, замазки, мазилки, клинкер, зидария, гипсокартонени плоскости, гипсови блокчета за зидане, както и върху видим (гладък) бетон; за покрития с лоши капилярни свойства – например гранитогрес с водопоглъщаемост под 0,5%, при лепене на „плочка върху плочка"; в областта на тераси, душкабини, фасади, басейни, производствени мокри помещения, подово отопление, за цялото жилищно пространство.

Технически данни

Продукт	
Готовност за пешеходно натоварване:	след ок. 24 ч.
Класификация:	C2 TE S1
Минимална дебелина на слоя:	3 mm
Максимална дебелина на слоя:	20 mm
Стандарт:	БДС EN 12004
Отворено време:	мин. 30 мин.
Време на изчакване:	ок. 5 мин.
Време за ползване на готовия разтвор:	ок. 4 ч.
Якост на опън:	≥ 1 N/mm²

Вариант(и)	**ФлексМрамор медио 25кг**
Разход	от 3 kg/m² , в зависимост от равнинността на основата и типа на плочите
Необходимо количество вода	ок. 0.24 l/kg ; ок. 6 l/торба

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиващата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ок. 10 %.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg

Форма на доставка Торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг

Съхранение На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение 12 месеца.

Класификация според закона за химикалите По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Основа

Основата трябва да е твърда, здрава, незамръзнала, обезпрашена, без остатъци от мазнини и масла.

Подходящо за приложение върху:

- бетон
- циментови и анхидритни замазки
- циментови и гипсови мазилки
- гипсо-картонени плоскости
- други минерални основи
- специално за тераси, фасади и при наличие на подово отопление

Не е приложимо върху:

- дърво
- метал
- пластмаси

Подготовка на основата

Да се почисти от прах, замърсители и слабо свързани, ронещи се частици. Да се грундира с подходящ грунд:

- при попиващи основи - с Баумит Грунд
- при непопиващи основи - с Баумит СуперПраймер

Преработка

Препоръчителни инструменти:

- бавнооборотна електрическа бъркалка
- мистрия
- маламашка с гребен 3 x 3 mm – за малоформатни плочки, тип мозайка
- маламашка с гребен 6 x 6 mm – за плочки с гладка повърхност на гърба
- маламашка с гребен 10 x 10 mm – за плочки с профилирана повърхност на гърба
- маламашка с гребен 20 mm, със заоблени зъби – за по-големи и тежки плочи, и среднослоен метод на работа
- гъба

Приготвяне на сместа:

Съдържанието на торбата се изсипва внимателно в съд със съответното количество чиста вода и се разбърква в продължение на ок. 3 минути, посредством чиста, бавнооборотна бъркалка, до получаването на хомогенна, без наличие на грудки смес. След ок. 5 минути сместа се пребърква за кратко отново.

Приложение:

Баумакол ФлексМрамор медио се нанася на две стъпки - в първата стъпка се полага тънък контактен слой върху основата, а във втората стъпка лепилото се изтегля със съответната маламашка на гребен под ъгъл 45°-60° спрямо основата върху още пресния първи слой. Да се работи винаги с прясно лепило, евентуални остатъци от сместа се отстраняват с мокра гъба. Минималната контактна повърхност между покритието и лепилната смес трябва да бъде: а) за вътрешни помещения > 65%; б) за външни условия > 90%. За да не се допусне образуването на въздушни каверни в лепилото, се препоръчва използването на комбинирания метод на лепене („флотинг-бътеринг"). При него, освен върху основата, лепилен слой се нанася и върху гърба на плочките.

Последващи грижи:

Пресни повърхности да се пазят ок. 48 часа от мехнично и термично натоварване (през това време върху положените плочки не трябва да се стъпва или да се поставят товари).

Указания и общи положения

Да не се работи при температури под +5 °C или по-високи от +30 °C, както и при директно слънцегреене, дъжд, силен вятър или течение, респективно покритието да се предпазва по подходящ начин до набиране на необходимата якост на лепилото!

- Висока влажност на въздуха и ниски температури удължават времето за съхнене, съответно, високи температури ускоряват процеса на свързване и втвърдяване!
- Да не се добавят други продукти!
- Основата и покритието да не се мокрят предварително!
- Зададеното отворено време да се спазва задължително - при надхвърлянето на това време и пресъхването на лепилния слой, лепилото трябва да се отстрани от основата и да се замени с ново!
- Да се ползва само чиста вода (от водопровода)!

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg