

Баумит Баумакол ФлексУни

Еластично лепило



Предимства

- **За гранитогрес на закрито и открито**
- **За фаянс, теракота и естествен камък**
- **За кухнята, коридора, банята и терасата**

Продукт

Минерално, прахообразно, хидравлично свързващо лепило, клас C2 T (съгл. БДС EN 12004) за тънкослойно лепене.

Състав

Цимент, пясък, органични свързващи вещества и добавки за повишено сцепление.

Свойства

Еластично лепило с подобрена тиксотропност, водо- и мразоустойчиво.

Приложение

В сухи и мокри помещения; за полагане по тънкослойния метод на керамични и мозаични покрития, и за гранитогрес върху обичайните строителни основи като бетон, замазки, мазилки, гипсокартон, вкл. при наличие на подово отопление, за цялото жилищно пространство, както и за външно приложение. При лепене на гранитогрес, изкуствен камък и други плочи с ниска степен на водопоглъщаемост, на открито да се отчетат състоянието на основата, формата и големината на плочите и да се направи пробно залепване.

Технически данни

Продукт	
Готовност за пешеходно натоварване:	мин. 24 ч.
Класификация:	C2 T
Минимална дебелина на слоя:	3 mm
Максимална дебелина на слоя:	5 mm
Стандарт:	EN 12004
Отворено време:	мин. 20 мин.
Време на изчакване:	ок. 5 мин.
Време за ползване на готовия разтвор:	ок. 4 ч.
Якост на опън:	≥ 1 N/mm²

Вариант(и)	**ФлексУни 25 кг**
Разход	от 3 kg/m² , в зависимост от вида на основата и типа на плочите
Необходимо количество вода	ок. 0.32 l/kg ; ок. 8 l/торба

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиващата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ок. 10 %.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg

Форма на доставка Торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг

Съхранение На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение 12 месеца.

Класификация според закона за химикалите По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Основа Основата трябва да е твърда, здрава, незамръзнала, обезпрашена, без остатъци от мазнини и масла.

Подходящо за приложение върху:
- бетон
- циментови и анхидритни замазки
- циментови и гипсови мазилки
- гипсо-картонени плоскости
- други минерални основи

Не е приложимо върху:
- дърво
- метал
- пластмаси

Подготовка на основата Да се почисти от прах, замърсители и слабо свързани, ронещи се частици. Да се грундира с подходящ грунд:
- при попиващи основи - с Баумит Грунд
- при непопиващи основи - с Баумит СуперПраймер

Преработка

Препоръчителни инструменти:
- бавнооборотна електрическа бъркалка
- мистрия
- маламашка с гребен 3 x 3 mm - за малогабаритни плочки, тип мозайка
- маламашка с гребен 6 x 6 mm - за плочки с гладка повърхност на гърба
- маламашка с гребен 10 x 10 mm - за плочки с профилирана повърхност на гърба
- гъба

Приготвяне на сместа:
Съдържанието на торбата се изсипва внимателно в съд със съответното количество чиста вода и се разбърква в продължение на ок. 3 минути, посредством чиста, бавнооборотна бъркалка, до получаването на хомогенна, без наличие на грудки смес. След ок. 5 минути сместа се пребърква за кратко отново.
Приложение:
Баумакол ФлексУни се нанася на две стъпки - в първата стъпка се полага тънък контактен слой върху основата, а във втората стъпка лепилото се изтегля със съответната маламашка на гребен под ъгъл 45°–60° спрямо основата върху още пресния първи слой. Да се работи винаги с прясно лепило, евентуални остатъци от сместа се отстраняват с мокра гъба. Минималната контактна повърхност между покритието и лепилната смес трябва да бъде: а) за вътрешни помещения > 65%; б) за външни условия > 90%. За да не се допусне образуването на въздушни каверни в лепилото, се препоръчва използването на комбинирания метод на лепене („флотинг-бътеринг“). При него, освен върху основата, лепилен слой се нанася и върху гърба на плочките.
Последващи грижи:
Пресни повърхности да се пазят ок. 48 часа от механично и термично натоварване (през това време върху положените плочки не трябва да се стъпва или да се поставят товари).

Указания и общи положения Да се вземат под внимание стандартите, указанията и техническата информация, отнасящи се до основата и покритието. Да не се работи при температури под +5 °C или по-високи от +30 °C, както и при директно слънцегреене, дъжд, силен вятър или течение, респективно покритието да се предпазва по подходящ начин до набиране на необходимата якост на лепилото!
- Висока влажност на въздуха и ниски температури удължават времето за съхнене, съответно, високи температури ускоряват процеса на свързване и втвърдяване!
- Да не се добавят други продукти!
- Основата и покритието да не се мокрят предварително!
- Зададеното отворено време да се спазва задължително - при надхвърлянето на това време и пресъхването на лепилния слой, лепилото трябва да се отстрани от основата и да се замени с ново!
- Да се ползва само чиста вода (от водопровода)!

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg