
# Exa 13x13 cm



Modelo: Exa
Tamaño: 13x13 cm
Grosor: 7.4mm
Tipo Material: Pasta Blanca

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|---|---|---|
| Proceso de fabricación | Monococción | Baldosa cerámica prensada en seco |
| Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud | Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE-EN 14411 para el Grupo BIII anexo L | UNE EN ISO 10545 Parte 2 |
| Absorción de agua | E > 10% | UNE EN ISO 10545 Parte 3 |
| Resistencia a la flexión (N/mm.2) y fuerza de rotura (N) | > 15Nw/$mm^2$ > 600Nw | UNE EN ISO 10545 Parte 4 |
| Dilatación térmica lineal | < $7 \times 10^{-6}$/°C | UNE EN ISO 10545 Parte 8 |
| Resistencia al choque térmico | Resiste la prueba | UNE EN ISO 10545 Parte 9 |
| Expansion por humedad | < 0.6% | UNE EN ISO 10545 Parte 10 |
| Resistencia al cuarteo | Resiste la prueba | UNE EN ISO 10545 Parte 11 |
| Reacción al fuego | | Clase A1 |

## RESISTENCIA QUÍMICA

| | | |
|---|---|---|
| Productos de limpieza doméstica | Clase A | UNE EN ISO 10545 Parte 13 |
| Sales para piscina | Clase A | |
| Acidos y bases (baja concentración) | Mínimo Clase LB | |
| Resistencia a las manchas | Mínimo Clase 4 | UNE EN ISO 10545 Parte 14 |

## MARCADO CE

CE

Declaración CE de Prestaciones:
Nº 003VV2019

IMPORTANTE: antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material. Respetar una junta de colocación mínima de 1 a 2 mm.
Documento de información comercial, no podrá utilizarse ni judicial ni administrativamente sin la autorización expresa de VIVES Azulejos y Gres S.A.
El color de la pieza de la presente ficha técnica es orientativo y puede diferir del color de la pieza real.

VIVES Azulejos y Gres, S.A. Ctra. Castellón Km. 23 · Apdo. correos, 14 · 12110 Alcora ( Castellón - Spain ) · Tel.: (+34) 964 36 07 25 · info@vivesceramica.com